

产品描述

- 本产品采用SinoSyn®和PriEco®合成配方体系，精选进口复合添加剂，采用先进调合技术调制而成，质量性能满足API SN，ACEA A3/B4-12规格要求。

性能特点

- **磨损防护**
 - 专有的SinoSyn®合成技术提供更高的油膜强度，可实现更出色的磨损保护
- **减少积碳**
 - 独特 PriEco® 合成酯成分，有效减少高温沉积物。
- **持久动力**
 - 长时间运行粘度也保持稳定，动力输出强劲持久
- **高温保护**
 - 专有的添加剂保障发动机在高温环境下提供始终如一的保护。
- **减少排放**
 - 蒸发损失小，能有效降低润滑油消耗和减少排放

典型应用

- 专为改装以及赛车发动机设计，适用于汽油、柴油和天然气发动机，同时也适用于生物柴油和汽油 / 乙醇混合燃油。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
SAE粘度级别	10W-60	
运动粘度		ASTM D445
100°C,mm ² /s	22.11	
粘度指数	217	ASTM D2270
闪点(开口),°C	256	ASTM D92
倾点,°C	<-42	ASTM D97
总碱值	10.5	ASTM D2896
磷含量,%	0.1	ASTM D5185
硫酸盐灰分,%	1.2	ASTM D874
诺亚克蒸发损失,%	6.5	ASTM D5800

注：本产品具有出色的清洗性能，将有助于减少发动机的油泥生成和积碳沉积。如果发动机由于以往维护保养不当已造成沉积物严重，建议前1-2次换油周期缩短到3000-5000公里，即可有效清理原有沉积物。

搬运与贮存

- 产品应储存于阴凉干燥通风处，环境温度最高不得超过60°C，最低不应低于4°C。贮运过程中必须防水、防潮、防止机械杂质混入；防止异物污染；防止与其它油品混用。
- 正常储存条件下，润滑油品的保质期约为五年，如果储存期超过五年，则在使用前请检测质量情况。
- 油桶不应从高处抛下或在凹凸不平的地面滚动，造成桶上油漆脱落或产品标记模糊不清，甚至使油桶破裂。

健康与安全

- 根据现有资料显示，在本产品的使用过程中，不会对人体健康产生不良影响，但在使用过程中需遵循物料安全资料表(MSDS)上所提供的指引。
- 除指定的用途外，本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品，注意保护环境。